



171021110579

检验检测报告

TEST REPORT

STFWT20194276

产品名称

Product Name

消防二级防化服

委托单位

Trust Unit

普尔蓝盾（江苏）安全防护装备有限公司

生产单位

Manufacturer

普尔蓝盾（江苏）安全防护装备有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验

Trust Test



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

检 验 检 测 报 告

Test Report



防伪查询

共 3 页 第 1 页

Page 1 of 3

STFWT20194276

产品名称 Product Name	消防二级防化服	规格型号 Specification Type	RHF-II
		商 标 Trademark	普蓝盾
委托单位 Trust Unit	普尔蓝盾（江苏）安全防护装备有限公司	电 话 Tel	13921717119
生产单位 Manufacturer	普尔蓝盾（江苏）安全防护装备有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	1 套	送样日期 Sample Receiving Date	2019-07-29
检验检测类别 Test Category	委托送样检验 Trust Test	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求 Accord with detecting request		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GA 770-2008 《消防员化学防护服装》		
检验检测结论 Test Conclusion	<p>样品经检验，所检项目符合 GA 770-2008 标准二级规定的要求。</p> <p>签发日期: 2019-08-02 SignatuumDate</p>		
备 注 Remarks	<p>报告仅对来样检测数据的符合性负责</p> <p>The report is only responsible for the conformity of the sample test data</p>		

批准:
Approver

陈敏

审核:
Examiner

马丽

主 检:
Major tester

姚永伟

安全防护
检验检测
(2)



检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT20194276

共 3 页 第 2 页
Page 2 of 3

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	拉伸强度	kN/m	经向: ≥ 9 纬向: ≥ 9	经向: 11 纬向: 13	合格
2	撕裂强力	N	经向: ≥ 30 纬向: ≥ 30	经向: 63 纬向: 56	合格
3	耐热老化性能 (125°C×24h)	—	应不粘、不脆	将试样放入 125°C 的烘箱中, 放置 24h 后取出, 观察试样均无发粘、发脆的现象。	合格
4	阻燃性能 (有焰燃烧时间)	s	≤ 10	1.2	合格
5	阻燃性能 (无焰燃烧时间)	s	≤ 10	1.0	合格
6	阻燃性能 (损毁长度)	cm	≤ 10	9.3	合格
7	耐寒性能 (-25°C 5min)	—	应无裂纹	试样在 -25°C 温度下冷冻 5min 后, 将试样取出, 迅速拉直, 观察试样表面均无裂纹产生。	合格
8	耐刺穿力 (化学防护手套)	N	≥ 22	27	合格
9	灵巧性能 (化学防护手套)	—	二级化学防护手套的灵巧性能应不小于 GA 7-2004 表 9 规定的 1 级要求。性能等级 1: 满足试验条件的钢棒的最小直径 11.0mm。性能等级 5: 满足试验条件的钢棒的最小直径 5.0mm。	试验条件下完成的最小测试棒的直径为 5.0mm。 性能等级: 5 级	合格
10	质量	kg	≤ 5	3.7	合格
11	外观质量	—	面料表面应平整, 不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐, 不应有部件欠缺。	面料表面平整, 无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条整齐, 无部件欠缺。	合格

注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

检验检测机构地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

The Institute Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

检验检测机构监督电话：0523-86989901

The Institute Complain Tel:0523-86989901

检验检测机构业务电话：0523-86989959

The Institute Businese Tel:0523-86989959

检验检测机构传真：0523-86989939

The Institute Fax:0523-86989939

检验检测机构邮编：225300

The Institute Post:225300

检验检测机构网址：www.jstfzx.com

The Institute Web:www.jstfzx.com

检验检测机构邮箱：1735889887@qq.com

The Institute E-mail:1735889887@qq.com